


## Konstrukcja zjazdu



Warstwa jezdna o grubości 5 cm - beton asfaltowy 0/12,8 mm

Skropienie asfaltem drogowym w ilości 1,0 kg/m.

Warstwa profilująca grubości 10 cm kruszywa Bamanego

o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa zasadnicza grubości 15 cm z kruszywa Bamanego

o uziarnieniu 31,0/63,0 mm stabilizowanego mechanicznie

Warstwa odsączająca o grubości 15 cm - piasek średnioziarnisty, pospółka

Pobocze o szerokości 0,50 m z tŁuczenia kamiennego niesortowanego o grubości 15 cm

Pobocze zewnętrzne o szerokości dostosowanej do warunków lokalnych z gruntu

pochoŁcego z plantowania terenu lub z pospółki